

Caparol Glättspachtel

Lietošanai gatava dispersijas špaktelmasa iekšdarbiem.



Produkta apraksts

Pielietojums	Universāla špaktelmasa nelīdzenu virsmu izlīdzināšanai, rukuma plaisu aizdarei, betona un raupju vai bojātu apmetumu virsmu vienlaidus špaktelēšanai, ģipškartona plākšņu salaiduma vietu špaktelēšanai (iestrādājot sietveida audumu).
Īpašības	- ūdenī šķīstoša - ekoloģiska, ar vāju aromātu - noturīga pret slaucīšanu, augsta adhēzijas spēja - bez rukuma, izžūstot līdz raga cietībai - pilnīgi izžuvušu var slīpēt, mitru - tiek filcēt ar filca rīvdēli - neaiztur difūziju - ļoti plastiska iestrādē - maksimālais slāņa biezums 2-3mm
Materiāla bāze	Sintētiskā dispersija saskaņā ar DIN 55 945.
Iepakojums	25kg spainis.
Krāsu toņi	Gaiši pelēka.
Spīduma pakāpe	Matēta.
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala.

Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Pamatnēm jābūt sausām, tīrām, brīvām no atgrūdošām vielām. Atkarībā no pamatnes stāvokļa pirms špaktelēšanas tā ir jāgruntē ar piemērotu grunti (skat. TI 650 "Pamatnes un to sagatavošana"). Vecus glancētus pārklājumus pirms špaktelēšanas noslīpēt.
Pārklājuma uzbūve	Virsmas vienlaidus špaktelēšana: Pirms darba sākuma špaktelmasu Caparol-Glättspachtel kārtīgi izmaisīt. Darba procesā lietot tērauda špaktelļāpstu. Pēc saistīšanās sākuma apstrādāto virsmu samitrināt ar ūdeni un nofilcēt ar filca rīvdēli, vai pēc sacietēšanas noslīpēt. Pievienojot 5-10% ūdens, Caparol-Glättspachtel iespējams iestrādāt, to uzsmidzinot. Virsmas tālāka apstrāde ar jebkuriem firmas Caparol materiāliem saskaņā ar to lietošanas instrukcijām.
Iestrādes nosacījumi	Minimālā iestrādes temperatūra: +5°C.
Žūšana/ žūšanas laiks	Atkarībā no relatīvā gaisa mitruma, temperatūras un slāņa biezuma apm. 12-24 stundas.



Norādes	
Uzmanību	Caparol-Glättspachtel nav piemērota pielietošanai telpās ar paaugstinātu gaisa mitrumu. Iestrādājot materiālu uz vāji uzsūcošām virsmām, var parādīties gaisa burbulīši. Lai tos likvidētu, veikt atkārtotu virsmas nogludināšanu. Nogludināšanas moments ir atkarīgs no temperatūras un gaisa mitruma objektā. Ja atkal parādās gaisa burbulīši, atkārtot nogludināšanu nedaudz vēlāk. Rupjām, stipri strukturētām pamatnēm, iespējams, nepieciešama atkārtota špaktelēšana.
Tehniskā konsultācija	Šīs tehniskās informācijas ietvaros nav iespējams sniegt rekomendācijas par visām praksē sastopamām pamatnēm. Gadījumā, ja jāpārstrādā pamatnes, kas šinī Tehniskajā Informācijā nav norādītas, meklējiet informāciju pie ražotāja pārstāvja. Esam gatavi sniegt Jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz objektu.