

Capadur SilverStyle

Ar ūdeni atšķaidāma efektīva lazūra īpaša dizaina koka virsmām iekšdarbos un ārdarbos.



Produkta apraksts

Pielietojums	Efektīva lazūra ar metālisku spīdumu augstvērtīgam koka virsmu dizainam. Pielietojama iekšdarbos un ārdarbos uz tādiem tilpumiem nemainīgiem būvelementiem kā logi un durvis, tādiem tilpumiem daļēji nemainīgiem būvelementiem kā spundētiem apdares dēļiem un tādiem tilpumiem mainīgiem elementiem kā fasādes. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni.
Īpašības	■ dižciltīgs efekts, pateicoties alumīnija bronzai ■ lieliska aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties reflektējošiem pigmentiem ■ laba tilpumā nemainīgu detaļu aizsardzība pret mitrumu ■ augsta difūzijas spēja ■ vienkārši renovējama plānkārtas lazūra ■ atšķaidāma ar ūdeni ■ virsma pēc nožūšanas nesalīp ■ atbilst GOS (gaistošo organisko savienojumu) vadlīnijām ■ konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos
Materiāla bāze	Alkīda akrila dispersija.
Iepakojums	1 l, 5 l
Krāsu toni	■ Standarta krāsu toni: metālisks jeb zvaigžņu putekļi. ColorExpress sistēmā uz šā toņa bāzes iespējami sekojoši toni: Neptun, Earth, Moon, Deep Space un citi toni pēc 3D kataloga, DB vai pārļu spīduma toni saskaņā ar RAL. Virsmas krāsu tonis un spīdums atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājumu skaita un tā, cik bagātīgi uzklāts materiāls.
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta
Uzglabāšana	Vismaz 2 gadus oriģināli slēgtā iepakojumā sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.
Tehniskie dati	■ Blīvums: Apm. 1.0 g/cm³



Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Koka būvdetaļām iekšdarbos. Tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes būvdetaļas ārdarbos. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Pirms tādu plāksnīšu koksnes materiālu, kā masīvkoka plāksnes, finierskaidru spraišļi, kokskaidu vai koka šķiedru plāksnes, ievērot BFS atgādnis Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.

Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā. Norādes par uzturēšanu un nepieciešamajiem uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās komitejas BFS-atgādnis Nr.18 C pielikumā.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka virsmas:
Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemt tādas no koka iznākušās sastāvdaļas, kā sveķus. Ārdarbos impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund

Vecas koka virsmas ārdarbos:
Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju. Impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund.

Krāsotas koka virsmas:
Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Koka virsmu impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund. Cieši turošos vecos pārklājumus ar labu nestspēju notīrīt. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmu dezinficēt ar Capatox. Sedzoši nogruntēt ar Capacryl Haftprimer, tonētu remonta krāsu tonī (Caparol 3D/Palazzo 205). Tad vēlāmajā tonī divās līdz trīs kārtās nokrāsot ar Capadur SilverStyle (āderēšanas tehnikā).

Materiāla sagatavošana

Capadur SilverStyle ir gatava iestrādei, pirms lietošanas samaisīt. Veicot iestrādi ar otu, izmantot akrila lakas otu no poliestera un dabisko saru sajaukuma (piem., Orelmix). Uzklāšanai ar rullīti izmantot īsas spalvas poliamīda rullīšus un pēc tam apstrādāt ar otu.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Impregnējums	Gruntējums	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
Neapstrādātas koka būvdetaļas	ārdarbiem	Fiche BFS N° 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur SilverStyle	nepieciešamības gadījumā Capadur SilverStyle	Capadur SilverStyle
Neapstrādātas koka būvdetaļas	iekšdarbos	noslīpēt, notīrīt	—	Capadur SilverStyle	—	
Koka būvdetaļas ar veco pārklājumu ar labu nestspēju:	iekšdarbiem un ārdarbiem	noslīpēt, notīrīt	—	Capacryl Haftprimer Renovierfarbton (Palazzo 205)	Capadur SilverStyle	

Patēriņš	70-100 ml/m ² vienam klājumam. Minimālais klājums ārdarbos kopumā 200 ml/m ² . Koksnes virsmas īpašības (piem., rupjums, uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumu.
Iestrādes nosacījumi	Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 2 stundām virsma ir noturīga pret pieskārieniem. Sekojošo klājumu krāsot vismaz pēc 4 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.
Darbarīku tīrīšana	Pēc lietošanas ar ūdeni.

Norādes

Uzmanību	Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Drošības datu lapu profesionāli lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	Šinī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 60 g/l GOS.
Produkta krāsu un laku kods	M-KH01
Klientu serviss	SIA DAW Baltica Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-23 · Sagatavota: novembris 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-23 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt.