

68A COLLE PARQUET DISPERSION

PARKETA LĪME 68A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 1 no 2****Tehniskais raksturojums:**

Bāze	PVA (Polivinilacetāta dispersija)
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Krāsa	Gaiši brūna
Viskozitāte pēc Brookfield (mPa.s)	Apm. 53.000 (Brookfield RVT 6/10)
Atvērtais laiks*	15 min.
Iespējamais nobīdes laiks*	5-10 min.
Laiks līdz ekspluatēšanai	Min. 48 h
Slīpēšana/izlīdzināšana	Min. pēc 24 h (pie fiksācijas ar naglām) Min. pēc 48 h (bez fiksācijas ar naglām)
Bīdes stiprība (DIN 281) koks/koks	>3 N/mm ²
Blīvums (DIN 53479)	1,40 g/cm ³
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +70°C
Izturība pret novecošanu	Labā
Sausnes saturs	68%
Patēriņš, uzklājot ar robaino špakteljāpstiņu	800 - 1000 g/m ²

* Mērīts pie +20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Lietošanai gatava līme parketam, izgatavota uz ūdens dispersijas bāzes, nesaturoša alkoholu

Raksturojums:

- Viegls pielietojums
- Ātri žūstoša
- Lieliska liptspēja
- Augsts sauso vielu saturs
- Nesatur šķīdinātājus
- Kompensē nelīdzenumus
- Veido cieti elastīgu savienojumu, nesaraujas
- Izturīga pret normālu temperatūru un mitrumu
- Ātri pieaugoša izturība

Pielietošana:

- Koka grīdu ieklāšanai iekštelpās uz labi absorbējošām pamatnēm, piem., koks, OSB
- Daudzslāņu vai pulētajam parketam vai laminātam
- Mīksto koku sugu parketa līmēšana uz porainām virsām
- Mozaīkas parketa līmēšanai
- Nepielietot ar parketu no eksotiskajām, cietajām koku sugām
- Gariem un šauriem dēļiem izmantot tikai kopā ar naglošanu

Piezīme:

Dispersijas parketa līme sacietē ūdens iztvaikošanas rezultātā. Pēc polimerizācijas (aptuveni pēc 24 h, pie 20°C un 65% rel. gaisa

68A COLLE PARQUET DISPERSION

PARKETA LĪME 68A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 2 no 2**

mitruma) produkts veido elastīgu slāni, izturīgu pret temperatūras izmaiņām un mitrumu
Lai gan līme satur ūdeni, uzbriešanas risks ir minimāls

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: gaiši dzeltena

Iepakojums: spaiņi 1; 5 un 15 kg

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Virsmas:

- Pirms darba sākšanas pārlicinieties, ka līmējamās virsmas ir piemērotas savienošanai
- Pārbaudiet mitrumu ar higrometru visā substrāta garumā
- Mitruma līmenim jāatbilst ražotāja rekomendācijām (parasti ne vairāk par 2% cementa – smilšu substrātam)
- Neizmantojiet šo līmi anhidrīda un magnēzīta substrātiem. Šādām virsmām izmantojiet parketa līmi SOUDAL MS-30P
- Uzklāt tikai līdzenām, gludām, tīrām virsmām bez plaisām
- Vecās līmes atlikumi var negatīvi iespaidot liptspēju, tādēļ no tiem jāatbrīvojas mehāniskā ceļā
- Uz jebkurām virsmām veikt sākotnējo liptspējas un materiālu savienojamības testu

Parkets:

- Parketa klājumu noturēt dažas diennaktis apstākļos, kurā tas tiks ekspluatēts
- Lai izvairītos no parketa deformācijas, neizsauciet to līdz tā uzklāšanas brīdim
- Pirms parketa ieklāšanas pārlicinieties, vai tā mitruma saturs atbilst ražotāja rekomendācijām (parasti 9±2%)
- Ja mitruma saturs koksni ir 11% un vairāk – ieklāšana netiek rekomendēta

- Pa telpas perimetru atstāt spraugas no 1 līdz 1,5 cm klājuma izplešanās kompensēšanai

Uzklāšana:

Līmi noturēt telpās, lai tā sasniegt istabas temperatūru

Uzklāt līmi uz substrātā ar špakteljāpstiņas palīdzību, 3 mm robiņiem

Uzklājiet līmi virsmai tik daudz, kuru spēsiet apstrādāt 15 min. laikā

Uzstādot parketu vietā, izmantojiet gumijas āmuru

Ar līmi jābūt noklātai vismaz 80% virsmas

Lai palielinātu galējo salīmēšanas spēku, ieteicams noslogojums

Līdz slīpēšanai un pulēšanai gatavo parketa klājumu noturiet vismaz 48 h, ja stiprināts ar naglām 24 h

Līmi pirms tās sacietēšanas, no instrumentiem un virsmām tīrīt ar ūdeni. Pēc sacietēšanas – tikai mehāniski

Rekomendācijas:

- Nekad neklājiet parketu uz pamatnes, kura nav pasargāta no deformācijas mitruma iedarbībā
- Nestrādājiet temperatūrā, ja tā zemāka par 15°C un augstāka par 25°C
- Minimālajai pamatnes temperatūrai jābūt 15°C
- Nestrādājiet ar līmi, ja gaisa mitrums ir augstāks par 75%
- Nekad neklājiet parketu uz pārāk mitras pamatnes (skatīt parketa ražotāja norādījumus)
- Neklājiet koka grīdas, ja tās mitrums ir zemāks par 7%, jo iespējams, kad mitruma līmenis paaugstināsies, tā var deformēties
- Neklājiet koka grīdas, ja sienas un griesti, darba zonā ir mitri (pēc apmetuma vai krāsošanas)
- Nekad nešķaidiet līmi ar šķīdinātājiem