

69A COLLE PARQUET ALCOOL PARKETA LĪME 69A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 1 no 2****Tehniskais raksturojums:**

Bāze	PVAC
Konsistence	Gēlveida
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana un kristalizācija
Krāsa	Gaiši brūna
Atvērtais laiks*	5 - 10 min.
Blīvums	1.5 g/ml
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +70°C
Patēriņš (atkarībā no virsmas)	800 - 1000 g/m ²

* Mērīts pie +20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Lietošanai gatava alkohola līme parketam, izgatavota uz polivinilacetāta un sintētisko sveķu bāzes

Raksturojums:

- Viegls pielietojums
- Ātri žūstoša
- Lieliska liptspēja
- Augsts salīmēšanas spēks
- Profesionāla kvalitāte

Pielietošana:

- Jebkura veida iekšdarbiem parketa, lamināta līmēšanai
- Mozaīkas un dēlīšu parketa līmēšanai
- Ozola parketa, cieta sugu koku parketa līmēšanai uz dažādām virsmām
- Eksotisko koku sugu parketa līmēšanai

Piemērota lietošanai uz absorbējošām un neabsorbējošām virsmām, piemēram, cementa, betona klājumiem, klonā, koksne, kokskaidu plātnes un OSB.

Piezīme:

Pēc polimerizācijas (apm. pēc 48 h un pie +21°C temperatūras un 50% rel. gaisa mitruma) produkts

veido elastīgu slāni, izturīgu pret temperatūras izmaiņām un mitrumu

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: gaiši brūna

Iepakojums: spaiņi 5 un 13 kg

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Virsmas:

- Pirms darba sākšanas pārliedzinieties, ka līmējamās virsmas ir piemērotas savienošanai
- Pārbaudiet mitrumu ar higrometru visā substrāta garumā
- Mitruma līmenim jāatbilst ražotāja rekomendācijām, parasti ne vairāk par 2% cementa (smilšu substrātam) un max. 0.5% anhidrīdam
- Pie zemgrīdas apkures, šīs vērtības ir attiecīgi 1,5% un 0,3%
- Uzklāt tikai līdzenām, gludām, tīrām virsmām bez plaisām
- Vecās līmes atlikumi var negatīvi iespaidot liptspēju, tādēļ no tiem jāatbrīvojas mehāniskā ceļā
- Īpaši porainas un anhidrīda virsmas jāapstrādā ar grunti Soudal WBPR-11P.

69A COLLE PARQUET ALCOOL

PARKETA LĪME 69A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 2 no 2**

Pulverveida virsmas ieteikums apstrādāt ar grunti Soudal WBPR-21P

- Pamatgrīdām ar augstāku mitruma saturu kā aprakstīts iepriekš, un saskaņā ar tehnisko atzinumu, apstrādāt tās ar Soudal EPR-31P
- Nepieciešamības gadījumā pēc konsultācijas vērsieties ar mūsu tehniskā nodaļa
- **Uz jebkurām virsmām veikt sākotnējo līptspējas un materiālu savienojamības testu**

Parkets:

- Parketa klājumu noturēt dažas diennaktis apstākļos, kurā tas tiks ekspluatēts
- Lai izvairītos no parketa deformācijas, neizsaņojiet to līdz tā uzklāšanas brīdim
- Pirms parketa ieklāšanas pārliecinieties, vai tā mitruma saturs atbilst ražotāja rekomendācijām (parasti $9\pm 2\%$)
- Ja mitruma saturs koksnē ir 11% un vairāk – ieklāšana netiek rekomendēta
- Pa telpas perimetru atstāt spraugas no 1 līdz 1,5 cm klājuma izplešanās kompensēšanai

Uzklāšana:

Līmi noturēt telpās, lai tā sasniedz istabas temperatūru

Uzklāt līmi uz substrātā ar špaktelīlāpstiņas palīdzību, Soudal Nr. 3 mm robiņiem. Lielākiem dēļiem virs 60x300 mm ar lāpstiņu Nr. 11

Uzklājiet līmi virsmai tik daudz, kuru spēsiet apstrādāt 10 min. laikā

Uzstādot parketu vietā, izmantojiet gumijas āmuru

Ar līmi jābūt noklātai vismaz 80% virsmas

Lai palielinātu galējo salīmēšanas spēku, ieteicams noslogojums

Līdz slīpēšanai un pulēšanai gatavo parketa klājumu noturiet vismaz 48 h

Līmi pirms tās sacietēšanas, no instrumentiem un virsmām tīrīt ar Soudal līmes attīrītāju vai vaišpirtu.

Pēc sacietēšanas – tikai mehāniski

Rekomendācijas:

- Nekad neklājiet parketu uz pamatnes, kura nav pasargāta no deformācijas mitruma iedarbībā
- Nestrādājiet temperatūrā, ja tā zemāka par 15°C un augstāka par 25°C
- Minimālajai pamatnes temperatūrai jābūt 15°C
- Nestrādājiet ar līmi, ja gaisa mitrums ir augstāks par 75%
- Nekad neklājiet parketu uz pārāk mitras pamatnes (skatīt parketa ražotāja norādījumus)
- Neklājiet koka grīdas, ja tās mitrums ir zemāks par 7%, jo iespējams, kad mitruma līmenis paaugstināsies, tā var deformēties
- Neklājiet koka grīdas, ja sienas un griesti, darba zonā ir mitri (pēc apmetuma vai krāsošanas)
- Nekad nešķaidiet līmi ar šķīdinātājiem