

T-REX CAURSPĪDĪGA MONTĀŽAS LĪME

Datums: 17/12/14

Tehniskais raksturojums:

Ķīmiskā bāze	Akrila polimērs
Konsistence	Pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Īpatsvars	Apt. 1.05 g/cm ³
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	No -20°C līdz +70°C
Atvērtais laiks*	Maks. 15 min.
Sākotnējās pielipšanas spēks	Min. 125 kg/m ²
Galējais salīmēšanas spēks koksne-koksne	22 kg/cm ³
Galējais salīmēšanas spēks koksne-alumīnijs	16 kg/cm ³
Galējais salīmēšanas spēks koksne-PVC	12 kg/cm ³
Uzklāšanas temperatūra	No +5°C līdz +30°C

*Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

T-REX CAURSPĪDĪGA - ar šķiedrām armēta augstas noturības montāžas līme, kas nesatur šķīdinātājus, ar augstu pirmreizējās liptspējas spēku (virs 125kg/m²) un augstu noturību. Īpaši piemērota porainiem materiāliem

(arī apgrieztā veidā) - it īpaši vietās, kur nav iespējas detaļas nofiksēt mehāniski

Iepakojums:

Krāsa: balta. Pēc sacietēšanas - caurspīdīga
Iepakojums: kartridža 280 ml (380 gr)

Raksturojums:

- Armēta ar šķiedrām
- Balta uzklājot, caurspīdīga pēc sacietēšanas
- Sākotnējais salīmēšanas spēks lielāks kā 125 kg/m², jau pēc vienas sekundes pēc detaļu savienošanas
- Uzklājama uz vienas no līmējamajām virsmām
- Piemērota līmēšanai uz nelīdzenām virsmām – aizpilda nelielus nelīdzenumus
- Nesatur šķīdinātājus
- Krāsojama
- Nereagē ar virsmām – neiekrāso tās
- Zema emisija: EC-1R Plus
- Nav savienojama ar PP, PE, silikonu un teflonu

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Lietošanas instrukcija:

- Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas
- Vienai no virsmām jābūt absorbējošai, pretējā gadījumā līmes cietēšanas laiks paildzināsies
- Līme uzklājama svītru vai punktu veidā uz vienas no līmējamām virsmām (obligāti uz stūriem un malām), uz paneļiem katrus 15 cm
- Savienot un spēcīgi saspiest detaļas. Nepieciešamības gadījumā piesist ar gumijas āmuri (saspiešanas spēks ietekmē savienojuma noturību)
- Galējais salīmēšanas tiek sasniegts pēc 24 – 48 h (atkarīgs no ārējiem apstākļiem)
- Attīrīšana: ar vaišpirtu vai SWIPEX salvetēm. Pēc sacietēšanas – mehāniski
- Neizmantot vietās, kur tiks pakļauta pastāvīgai ūdens iedarbība, t.i. zem ūdens

Pielietošana:

- Dekoratīvo elementu salīmēšanai no tādiem materiāliem kā: koksne, vairums plastikas, ķieģeļi, akmens, metāls, flīzes u. c.
- Porainu virsmu savienošanai – betons, apmetums, finieris, MDF, OSB
- Kājlīstu, paneļu, plāksņu, rozešu, rokturu u.c. elementu līmēšanai pie sienām un griestiem

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus. Strādā labi vēdinātās telpās. Sargāt no bērniem

Rekomendācijas, ko satur šī dokumentācija, ir mūsu eksperimentu un pieredzes rezultāts. Sakarā ar dažādiem materiāliem un dažādu metožu pielietošanu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs neuzņemamies atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Katrā gadījumā rekomendējams veikt provizorisks eksperimentus