

MONTĀŽAS LĪME 48A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 1 no 2**

Tehniskais raksturojums:

Bāze	1-K-Polihloroprēnkaučuks (Neoprens)
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana un kristalizācija
Atvērtais laiks*	5 min.
Cietēšanas laiks*	Pēc 20 min. Pirmreizējā pielipšana Pilnīgi sacietējis 12 – 24 h
Blīvums (DIN 53479)	1,22 g/ml
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +70°C

* Mērīts pie +20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Lietošanai gatava, efektīva līme uz šķīdinātāju bāzes, ar momentālu liptspēju

Raksturojums:

- Ļoti spēcīga sasaiste
- Lieliska pirmreizējā liptspēja
- Uzklājama tikai uz vienas no savienojamām virsmām
- Mitruma noturīga
- Ūdens noturīga
- Kompensē nelīdzenumus
- Pateicoties savai īpašībai aizpildīt tukšumus, pielietojama nelīdzenām virsmām
- Aizvieto naglas un skrūves

Pielietošana:

- Dažādu materiālu līmēšanai ar koksni, saplāksni, kokskaidu, kokšķiedras platēm, gumiju, metālu, porolonu, mākslīgās un dabīgās ādas, korki, PVC, flīzēm, betonu, keramzītbetonu, keramiku un stikla šķiedru
- Palodžu, kājlīstu, ģipša plākšņu nostiprināšanai
- Grīdas klājumu malu nostiprināšanai uz kāpnēm
- Dēļu nostiprināšana uz grīdām un pie sienām

- Logu rāmju nostiprināšanai
- Atsevišķu nenostiprinātu flīžu un akmens detaļu fiksācijai
- Dažādu materiālu sienas paneļu dekoratīvo elementu stiprināšanai uz porainām un neporainām virsmām

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: zaļgani dzeltena
Iepakojums: kārtidzās 310 ml

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Virsmas:

- Materiāli: porainas virsmas – koks, finieris, ķieģelis, betons, akmens, celtniecības bloki, laminētās plastmasas, cietie izolācijas materiāli (izņemot polistirolu - PS, PP, PE, PTFE), keramika un metāli
- Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas
- Uzmanību! Nelīmēt putu polistirolu - satur agresīvus šķīdinātājus!
- Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas
- Virsmas sagatavošana darbam: nav nepieciešama

MONTĀŽAS LĪME 48A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 2 no 2**

Uzklāšana:

- Ar atbilstošas pistoles palīdzību uzklāt līmi svītrās un saspiest līmējamās virsmas kopā
- Ar līmi jābūt noklātām detaļu malām un stūriem
- Izmantot pārņemšanas metodi: saspiest līmējamās detaļas kopā, atvienot vienu no otras uz max. 5 min. pēc tam atkal savienot atkal kopā, spēcīgi saspiežot
- Smagu detaļu līmēšanas gadījumā vertikālā stāvoklī ieteicams tās atbalstīt
Darba temperatūra: no +5°C līdz +35°C
- Attīrīšana: ar vaišpirtu vai acetonu pirms līmes sacietēšanas

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus