

Special Window Akva

Ūdens bāzes krāsa logiem

- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību
- Ļoti laba adhēzija ar virsmu
- Gandrīz bez smaržas
- Ātri žūstoša
- Izcila krāsas toņa noturība



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA		
Pielietojums	Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. Jaunas un iepriekš krāsotas koka un metāla virsmas, piemēram, logu rāmji, durvis u.c. Piemērota iepriekš lakotu, krāsotu vai rūpnieciski krāsotu koka virsmu pārkrāsošanai bez gruntēšanas. Nav ieteicama alumīnija virsmām, kas krāsotas ar pulverkrāsām. Piemērota arī dārza mēbelēm.	
Spīdums	Pusspīdīga.	
Patēriņš (vienai kārtai)	7-9m ² /l - gludām virsmām.	
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišajos toņos pēc <i>Tikkurila</i> toņu kartēm (A bāze). Tonētu produktu nemaina.	
Bāzes krāsas	A bāze.	
Uzklāšanas metodes	Uzklāšanai izmantot otu, rulli ar īsu plūksnu vai izsmidzinātāju. Krāsojot ar rulli, izlīdzināt ar otu. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,009" - 0,013" vai 0,230 - 0,330 mm.	
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	0,5 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 2-3 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un jāizmazgā ar ūdeni.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala.	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā var uzglabāt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.	
Sausais atlikums	Apm. 40% no tilpuma.	
Blīvums	Apm. 1,2 kg/l, atkarībā no bāzes krāsas un toņa (ISO 2811).	
Iepakojumi	0,9 L; 2,7 L.	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar *Tikkurila Homeenpoisto*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. No zaru vietām notīriet sveķus. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar *Kolorex Protekt* pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) attīriet no rūsas, nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Nožuvušu metāla virsmu nogruntējiet ar metāla gruntējuma krāsu *Universal Korrostop* vai *Universal Korrostop +*.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Notīriet veco krāsu un rūsu (piem., no naglu galvām). Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar *Tikkurila Homeenpoisto*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet putekļus. Līdz tīrai koksnei attīrītas koka virsmas nogruntējiet ar *Kolorex Protekt*, metāla virsmas ar *Universal Korrostop* vai *Universal Korrostop +*.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%), gaisa temperatūrai vismaz +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras. Metāla virsmas temperatūrai ir jābūt zem +35°C.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu *Special Window Akva* rūpīgi samaisiet. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem, sajauciet vienā traukā. Uzklājiet 2 kārtas ar rulli, otu vai izsmidzinātāju. Ja izmantojat rullīti tad, pabeidziet krāsošanu ar otu. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. Krāsojot logu rāmjus, krāsu uzklājiet tā, lai 1-2 mm platumā tiktu pārklāta stikla rūs.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus, pēc tam izmazgājiet ar ūdeni.

VIDES AIZSARDŽĪBA, DARBA AIZSARDŽĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) maisījums, 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts un 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/d) 130 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv