

SILIRUB S

SANITĀRAIS SILIKONS

Datums: 10/02/14**Lapaspuše: 1 no 2****Tehniskais raksturojums:**

Bāze	Polisiloksāns
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Virsējās plēves izveidošanās* (20°/65%)	Apm. 7 min.
Cietēšanas laiks* (20°C/65%)	2 mm /24 h
Cietība (DIN 53505)	25 ± 5 ShoreA
Blīvums (DIN 53479)	1.02 g/ml (caurspīdīgajam) 1.25 g/ml (krāsainajiem)
Elastīgā formas atgūšana (ISO 7389)	>90%
Maksimālā pieļaujamā deformācija	25%
Temperatūras noturība	no -60°C līdz +180°C
Elastības modulis 100 %: (DIN 53504)	0.40 N/mm ²
Salīmēšanas spēks (DIN 53504)	1.60 N/mm ²
Attiecīgā stiepes izturība (DIN 53504)	500%

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Silirub S – elastīgs, augstas kvalitātes vienkomponta sanitārais silikona hermētiķis

Raksturojums:

- Ļoti viegla uzklāšana
- Ātri sacietē
- Stabils krāsojums, noturīgs pret UV starojumu, nepelē
- Satur fungicīdus
- Ūdensnoturīgs
- Tipiska etiķa smarža
- Pēc sacietēšanas paliek elastīgs
- Lieliska sasaiste ar lielāko daļu celtniecības materiāliem
- Laba liptspēja ar stiklu, emalju, flīzēm
- Laba izturība pret agresīvām vidēm
- Ņemt vērā skābes bāzi! Var reaģēt ar dažādiem metāliem (piem. varšs, svins)!

Pielietojums:

- Savienojumos telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni
- Virtuvēs un vannas istabās
- Savienojumos neapkurināmas noliktavās, konteineros, gaisa kondicionēšanas sistēmās
- Stiklošanas, apdares darbiem
- Celtniecības šuvēm mitrās telpās
- Šuvju aizdarei starp sienu un izlietni

Krāsa un iepakojums:

Caurspīdīgs, balts
Citas krāsas pēc pasūtījuma
Iepakojums: kārtidži 310 ml

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

SILIRUB S SANITĀRAIS SILIKONS

Datums: 10/02/14**Lapaspuše: 2 no 2**

Virsmas:

Materiāli: visas parastās celtniecības materiālu virsmas, keramiskie materiāli, porcelāns
Nesavienojams ar PVC un akrilu
Nepielietot vannām, izlietnēm, dušu paliktņiem no PVC, sintētiskā akrila un dabīgā akmens
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas
Virsmas sagatavošana darbam: Porainas virsmas apstrādāt ar grunti SOUDAL PRIMER 150
Gludas virsmas apstrādāt nav nepieciešams

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5 mm
Platums max: 30 mm
Dziļums min: 5 mm
Rekomendācija: 2 x dziļums = platums

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību
Darba temperatūra: no +5° C līdz +30° C
Attīrīšana: ar vaišpirtu tieši pēc uzklāšanas
Apdare: ar ziepjūdeni pirms virskārtas plēvītes izveidošanās. Vēdiniet darba telpas

Piezīmes:

- Satur skābi, var reaģēt ar dažiem metāliem (varšs, svins, misiņš, cinks) Šim nolūkam izmantot neitrālos silikonus
- Nepielietot ar dabīgo akmeni (piemēram, marmoru, granītu). Šim nolūkam izmantot SILIRUB MA
- Vannām, izlietnēm, dušu paliktņiem no PVC, sintētiskā akrila izmantot neitrālo sanitāro hermētiku SILIRUB 2/S