

CALOFER

HERMĒTIKIS KRĀSNĪM

Datums: 05/02/14

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Nātrija silikāts
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana istabas temperatūrā
Viršējās plēves izveidošanās* (20°C/65%)	Netiek definēta
Cietēšanas laiks* (20°C/ 65%)	Nav noteikts
Blīvums (DIN 53479)	1.80 g/ml
Saraušanās	Nav
Karstumizturība, maksimālā:	+1500°C

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Augstvērtīga hermetizējoša pasta uz nātrija silikāta bāzes, kas sacietējot veido stingru karstumizturīgu savienojumu, notur līdz +1500°C

Raksturojums:

- Gatava lietošanai
- Sacietējot neplaisā un nedrūp
- Iztur temperatūru līdz +1500°C
- Nesatur azbestu

Izmantošanas iespējas:

- Savienojumu un atveru hermetizācijai vietās, kuras ir pakļautas augstām temperatūrām
- Krāšņu un apkures sistēmu montāžai
- Savienojumu hermetizācijai krāsnīs, grīlos, centrālapkures sistēmās
- Remontdarbiem karstumizturīgās konstrukcijās un siltumsistēmās

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: melna

Iepakojums: kārtidži 310 ml

Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā, sausā un vēsā vietā pie temp. +5°C līdz +25°C. Izvairīties no uzglabāšanas virs +40°C

Sargāt no sala!**Virsmas:**

Materiāli: betons, metāli, ķieģelis

Prasības virsmām: tīras, sausas, attaukotas

Virsmu sagatavošana: viegla virsmas samitrināšana uzlabo hermētiķa līdztspēju

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5 mm.

Platums max: 15 mm

Uzklāšana:

Uzklāšanas paņēmieni: ar atbilstošu pistoli vai špakteljāpstiņu

Apkārtējā temperatūra: no +5 līdz +35°C

Tīrīšana: ar ūdeni pirms sacietēšanas

Piezīmes:

- 12 stundas pēc hermētiķa uzklāšanas ieteicams viegli uzkarstēt, lai izvairītos no burbuļu veidošanās, kā arī lai uzlabotu mastikas struktūru
- Neizmantot vietās, kur savienojumi var atrasties zem ūdens