

PARKET KIT PARKETA HERMĒTIĶIS

Datums: 11/06/15

Lapaspuše: 1 no 1

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Akrila dispersija
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Viršējās plēves izveidošanās*	~ 20 minūtes
Blīvums (DIN 53479)	1.60 g/ml
Saraušanās	15%
Maksimālā pieļaujamā deformācija	15%
Temperatūras noturība:	no -20°C līdz +80°C

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Augstvērtīga mastika parketam bez šķīdinātājiem, bāzēta uz poliakrilātiem

Raksturojums un pielietošana:

- Bez šķīdinātājiem un silikoniem
- Krāsojama, lakojama
- Spraugu aizpildīšana dēļu un parketa grīdās, kur kustība savienojumos nepārsniedz 15%
- Hermetizācija savienojumos starp parketu un sienu, kājlīstēm

Uzklāšana:

- Ar atbilstošas pistoles, vai ar špaktellāpstiņas palīdzību
- Vajadzības gadījumā uzklāt vairākas reizes
- Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C
- Izlīdzināšana: ar ziepjūdeni pirms virskārtas plēvītes izveidošanās
- Attīrīšana: ar ūdeni tieši pēc uzklāšanas
- Lakojams pēc 24 stundām

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: gaišs ozols, vidējs ozols, osis/kļava, ķīsis/sarkankoks, bumbieris, priede
Iepakojums: kārtidži 310 ml

Derīguma termiņš:

1 gads neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā telpā
pie temp. +5°C līdz +25°C
Sargāt no sala!

Virsmas:

Materiāli: koks, finieris, parkets, lamināts
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5mm
Platums max: 20 mm
Dziļums min: 5 mm
Rekomendācija: dziļums = platums