

Hansa Sokkel

Ūdens bāzes krāsa cokoliem



- Teicama adhēzija
- Krāsas plēve ir izturīga pret mitrumu un sārnu
- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību
- Viegli tīrāma

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Jauni un iepriekš krāsoti betona vai apmesti cokoli un dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku betona virsmas. Piemērota arī minerālšķiedras plātņu un galvanizētām vai vieglmetāla virsmām (piem., ūdens notekām, skārda palodzēm u.c.). Nav piemērota jumtu krāsošanai.	
Spīdums	Matēta.	
Patēriņš (vienai kārtai)	4-8 m ² /l – betona un apmestām virsmām, 6-10 m ² /l – minerālšķiedras plātņu virsmām, 8-10 m ² /l – galvanizētām metāla virsmām. Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un uzklāšanas metodes.	
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc <i>Tikkurila Facade</i> toņu kartēm (A un C bāze).	
Bāzes krāsas	A un C bāze.	
Uzklāšanas metodes	Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018" - 0,023" vai 0,460 - 0,580 mm.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 stunda – nelīp putekļi, 2 stundas – var krāsot nākamo kārtu.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 5% apmērā no tilpuma.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala!	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).	
Sausais atlikums	Apm. 38% no tilpuma.	
Blīvums	1,2-1,3 kg/l, atkarībā no krāsas bāzes un toņa (ISO 2811).	
Ūdens tvaiku difūzija	S _{d, H2O} < 0,5m, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (ISO 7783-2).	
Ūdens absorbcija	W < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}), lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (EN 1062-3).	
Iepakojumi	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas minerālās virsmas:

Jaunas betona virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas, t.i., pēc tam, kad ir iztvaikojis liekais mitrums un betons ir kļuvis siltumcaurlaidīgs. Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas sacietēšanas. Mazgājot ar spiedienu vai izmantojot tērauda suku, virsmu attīriet no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un citām vāji saistītām daļiņām. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādājiet ar smilšu strūklu vai tērauda suku.

Nekrāsotas cinkotas vai vieglmetāla virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem un rūsas. Attīrītu virsmu nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Tikkurila Panssaripesu*, ievērojiet ražotāja norādījumus. Spīdīgu virsmu noslīpējiet ar smilšpapīru vai notīriet ar smilšu strūklu. No rūsas attīrītas virsmas nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu *Universal Korrostop* vai *Universal Korrostop +*.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ar smilšu strūklu vai tērauda suku no virsmas notīriet vāji saistītās daļiņas un atlupušo krāsu. Atveriet betona plaisas, no tērauda armatūras notīriet rūsu un apstrādājiet ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas defekti ir jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifikācijai. Lai izlīdzinātu nelīdzenu virsmu, izmantojiet pēc sastāva piemērotu cementa javu. Apmestu virsmu izlīdzināšanai izmantojiet kaļķu-cementa javu. Netīras virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, ievērojiet ražotāja norādījumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet ūdens un *Tikkurila Homeenpoisto* šķidrumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.

KRĀSOŠANA

Pirms lietošanas krāsu *Hansa Sokkel* rūpīgi samaisiet, pirmajai kārtai krāsu atšķaidiet ar ūdeni līdz 5 % apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas vienā traukā jā sajauc nepieciešamais tonētas krāsas daudzums. Krāsot 1 vai 2 kārtās ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.

Uzmanību! Virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (logi, metāla virsmas, augi u.c.), pirms krāsošanas ir jāpārklāj.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet *Tikkurila Homeenpoisto* un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrasoiet.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. ES GOS robežvērtības: (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 40 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

