

Master Pro tapešu līme



Piemērota stiklšķiedras un džutas tapešu līmēšanai sausās iekštelpās. Var krāsot pēc 24 h. Piemērota arī auduma un vinila tapešu ar papīra pamatni līmēšanai.



- piemērota stiklšķiedras un džutas tapetēm
- var krāsot pēc 1 dienas

PIELIETOŠANAS JOMA

Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai. Paredzēta stikla šķiedras un smagu džutas auduma tapešu līmēšanai sausās iekštelpās. Piemērota arī auduma vai vinila tapešu uz papīra pamatnes līmēšanai. Nedrīkst izmantot plastmasas materiālu līmēšanai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Līmēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai. Gan tapetēm, gan līmei jābūt sasilušām līdz tādai pašai temperatūrai. Virsmai jābūt sausai, līdzenai, stingrai un tīrai. Īpaši porainas virsmas pirms līmēšanas jāgruntē ar ūdeni atšķaidītu līmi. Krāsotas virsmas jāpārslīpē, jānomazgā (piemēram, ar Kiilto Maalarinpesu) un pirms līmēšanas rūpīgi jānoskalo.

Ievērojiet tapešu ražotāja dotās instrukcijas. Līmi uzklāj uz pamatnes, piemēram, ar krāsotāja rullīti uz tik liela laukuma, lai varētu pielīmēt 1–2 tapešu loksnes. Tapešu līmēšana notiek pēc tā sauktās slapjās līmēšanas metodes. Loksnes klājiņi ļoti cieši vienu pie otras. Svaigus līmes traipus nekavējoties notīra ar mitru lupatiņu vai sūkli. Spēcīga berzēšana var sabojāt tapešu krāsu vai spīdumu. Sienu krāsošanu var veikt ne agrāk kā 24 stundas pēc tapešu pielīmēšanas. Līmējot auduma tapetes uz papīra pamatnes, kurām virsmas rakstu veido vienvirziena diegi, līme ir jāuzklāj uz tapetes.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvaiieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

PAMATNES MITRUMS	koks: 8–12 %, betons: maks. 3 % pēc svara vai < 85 % relatīvais mitrums
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–20 °C
SALIZTURĪBA	Sasalst
PĀTERĪŅŠ	4–5 m ² /l
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	aptuv. 1,05
SAISTVIELAS VEIDS	PVA dispersija un ciete
IESTRĀDES LAIKS	Uzsūcošas virsmas: 15–20 min., krāsotas virsmas: maks. 30 min. Slapjā līmēšanas metode! Līmes daudzums, pamatne un apkārtējie apstākļi būtiski ietekmē līmes salīmēšanās ātrumu un žūšanas laiku.
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 5 l, 15 l
UZGLABAŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Atvērtu iepakojumu jāizlieto mēneša laikā.