

Fibergum



Ar šķiedrām pastiprināta vienkomponta hidroizolācijas membrāna, ko paredzēts izmantot zem sienas un grīdas flīzēm vannas istabās, saunās un līdzīga veida mitrās telpās.



- Šķiedras saturoša
- Vienkomponenta
- Patēriņš: 0,6 l/m²/0,8 kg sienām, 0,8 l/m²/1,0 kg grīdām
- Žūšanas laiks: 2 + 6 h

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto Fibergum ir lietošanai gatava, ar šķiedrām pastiprināta vienkomponta hidroizolācijas membrāna, ko paredzēts izmantot zem sienas un grīdas flīzēm vannas istabās, saunās un līdzīga veida mitrās telpās. Nav izmantojama vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens (piemēram, baseinos), vai vietās, kas pakļautas vairāk nekā 60 °C temperatūras iedarbībai (piemēram, saunu tvaika telpu sienām). Pamatnei jābūt sausai, uzsūcošai, bez putekļiem un līdzenai. Jānotīra jebkādi materiāli, kas varētu mazināt saķeri, piemēram, cementa pienis. Grīdas apsildes sistēmas ieklāj betonā vai grīdas izlīdzinošā maisījuma slānī zem hidroizolācijas membrānas, nevis tiešā saskarē ar membrānu. Kiilto Fibergum ir testēta un apstiprināta kā saderīga ar biežāk izplatītajiem grīdas trauku veidiem. Saderību pārbaudiet, konsultējoties ar mūsu tehnisko dienestu vai attiecīgā grīdas trauka piegādātāju.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Sienām:

Nevienmērīgās virsmas izlīdziniet, tās slīpējot un pēc tam izlīdzinot ar lietošanai mitrās telpās apstiprinātu Kiilto sienu špakteni. Pirms hidroizolācijas darbiem saskaņā ar instrukcijām gruntējiet sausu sienas virsmu ar Kiilto Fibergum Primer grunti.

Pirms lietošanas hidroizolācijas membrānu vienmēr samaisiet. Uzklājiet Kiilto Fibergum uz sienām vertikālajos stūros, skrūvju vietās, uz celtniecības plāksnēm un citu pamatnes materiālu šuvju un savienojumu vietām. Uzspiediet Kiilto stūru pastiprinošo lenti vai stūru sagataves uz svaigas Fibergum un pāri armējumam uzklājiet vēl vienu Fibergum slāni. Nodrošiniet, lai armējumi būtu pilnīgi samitrināti. Cauruļu pievadus vietās nogriežiet aptuveni 10 x 10 cm pastiprinošā auduma un izgrieziet caurumu tā vidusdaļā, kas ir par aptuveni 4 mm mazāks par caurules ārējo diametru, vai arī izmantojiet pievadus paredzētas pastiprinošas sagataves. Piespiediet pievadus pastiprinošo sagatavi pie nenožuvušas Fibergum un pārliecinieties, vai tā ir pietiekami samitrināta. Uzklājiet Fibergum uz visas hidroizolējamās platības un uzgaidiet aptuveni 2 h, līdz tā nožūst (tā maina krāsu). Uzklājiet otru Fibergum kārtu un uzgaidiet vismaz 6 h, līdz tā nožūst (tā maina krāsu). Pārbaudiet membrānas hermētiskumu un vēlreiz uzklājiet Fibergum vietās, kur slānis ir plānāks, un/vai porainos laukumos un uzgaidiet, kamēr membrāna nožūst. Hidroizolācijas membrānas biežumam uz sienām jābūt vismaz 0,4 mm. Sāciet flīzēt sienu, sākot ar otro rindu no grīdas vismaz 10 cm augstumā virs grīdas. Līmējiet sienas flīzes ar Kiilto flīžu līmi. Aizpildiet flīžu šuves ar Kiilto Saumalaasti šuvju masu un izmantojiet Kiilto Saniteetisilikoni, lai hermetizētu sienu vertikālos stūrus un vietas ap cauruļu pievadiem.

Grīdām:

Nevienmērīgās virsmas izlīdziniet, tās slīpējot un pēc tam izlīdzinot ar lietošanai mitrās telpās apstiprinātu Kiilto grīdas izlīdzinošo maisījumu. Pirms

PAMATNES MITRUMS	Ar Kiilto produktiem špaktelētas vai izlīdzinātas grīdas un sienas var apstrādāt ar hidroizolācijas materiāliem pēc tam, kad pagājis attiecīgā izlīdzināšanas maisījuma vai špaktele tehniskajā informācijā norādītais žūšanas laiks. Betona mitrums < 90% relatīvais mitrums
PLAISU SEGTSPEĶA	> 1,5 mm
PAMATNE	Betons, mūris, cementa bāzes izlīdzinošais maisījums un celtniecības plāksnes, kas paredzētas mitrām telpām.
CIETĒŠANAS ĀTRUMS	Aptuv. 2 h (1. slānis); aptuv. 6 h (2. slānis)
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+15–25 °C
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	Maks. 60 °C
SALIZTURĪBA	sasalst
PATĒRIŅŠ	Grīdas: vismaz 0,8 l/m ² (2 kārtas) Sienas: vismaz 0,6 l/m ² (2 kārtas)
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	1,35 kg/l
SAISTVIELAS VEIDS	SBR
ŪDENS TVAICA CAURLAIDĪBA	Patēriņš, lietojot uz sienas: W = 110 x 10 ⁻¹² kg/(m ² sPa) Z = 66 600 s/m Sd = 1,8 m Patēriņš, lietojot uz grīdas: W = 60 x 10 ⁻¹² kg/(m ² sPa) Z = 122 000 s/m sd = 3,3 m
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

hidroizolācijas darbiem saskaņā ar instrukcijām gruntējiet sausu grīdas virsmu ar Kiilto Fibergum Primer grunti.

Pirms lietošanas hidroizolācijas membrānu vienmēr samaisīt. Iestrādājiet Kiilto Fibergum horizontālajos stūros un ap pievadiem, un uzspiediet Kiilto stūru pastiprinošo lenti vai stūru sagataves uz svaigas Fibergum. Pāri armējumam uzklājiet vēl vienu Fibergum slāni. Nodrošiniet, lai armējumi būtu pilnīgi samitrināti. Grīdas trapiem izmantojiet pašlīmējošo Kiilto Kaivolaippa pastiprinošo audumu, ko berzējot pielīmē pie gruntētās virsmas pirms hidroizolācijas membrānas ieklāšanas. Uzklājiet Fibergum uz visas hidroizolējamās grīdas platības un uzgaidiet aptuveni 2 h, līdz tā nožūst (tā maina krāsu). Uzklājiet otru Fibergum kārtu uz grīdas platības un pirms flīzēšanas uzgaidiet vismaz 6 h (tā maina krāsu). Pārbaudiet membrānas hermētiskumu un vēlreiz uzklājiet Fibergum vietās, kur slānis ir plānāks, un/vai porainos laukumos un uzgaidiet, kamēr membrāna nožūst. Hidroizolācijas membrānas biezumam uz grīdas jābūt vismaz 0,5 mm. Pirms flīzēšanas izgrieziet caurumu grīdas trapam, kas ir vismaz par 40 mm mazāks par trapa diametru. Uzmanīgi savelciet grīdas trapa savienojumu, izmantojot atbilstošu savilci, un hermetizējiet savienojumu starp savilci un trapu ar Masa Liimamassa hermētīki (Uzmanību! Sk. trapa ražotāja instrukcijas). Līmējiet grīdas flīzes ar Kiilto flīžu līmi. Flīžu šuves aizpildiet ar Kiilto Saumalaasti šuvju masu. Hermetizējiet vertikālos un horizontālos stūrus, kā arī pievadus, izmantojot Kiilto Saniteettisilikoni.

PAPILNINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.