

Kiilto Nurkkavahvike lente



Šķiedru lente stūru armēšanai un hermetizēšanai. Izmanto kopā ar Kiilto hidroizolācijas membrānām.



PIELIETOŠANAS JOMA

Stūru, šuvju un materiālu savienojuma vietu hermetizēšanai. Izmanto kopā ar Kiilto hidroizolācijas membrānām.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Sienām:

Vajadzības gadījumā slipējiet un/vai izlīdziniet nelīdzenas pamatnes, izmantojot Kiilto cementa bāzes sienas izlīdzinošo maisījumu. Pirms hidroizolācijas uzklāšanas gruntējiet sausu sienas virsmu ar Kiilto Keraprimēr saskaņā ar instrukcijām.

Pirms lietošanas hidroizolācijas membrānu vienmēr samaisīt. Uzklājiet Kiilto hidroizolācijas membrānu uz sienām vertikālajos stūros, skrūvju vietās, uz celtniecības plāksnēm un citu pamatnes materiālu šuvju un savienojumu vietām. Pēc tam uzlieciet Kiilto Nurkkavahvikenauha lenti (stūros 10 cm/20 cm platumā un savienojumu vietās 10 cm platumā), piespiediet to pie nenožuvušas hidroizolācijas membrānas un pārļiecinieties, vai tā ir pietiekami samitrināta.

Grīdām:

Vajadzības gadījumā slipējiet un/vai izlīdziniet nelīdzenas pamatnes, izmantojot Kiilto izlīdzinošu maisījumu. Pirms hidroizolācijas uzklāšanas gruntējiet sausu grīdas virsmu ar Kiilto Keraprimēr saskaņā ar instrukcijām.

Pirms lietošanas hidroizolācijas membrānu vienmēr samaisīt. Uzklājiet Kiilto Kerafiber horizontālajos stūros un ap cauruļu pievadiem, piespiediet Kiilto Nurkkavahvikenauha lenti pie nenožuvušas hidroizolācijas membrānas un pārļiecinieties, vai tā ir pietiekami samitrināta.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

PAMATNES MITRUMS	< 90% relatīvais mitrums
SLĀŅA BIEZUMS	Aptuv. 0,3 mm
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+15–25 °C
DARBA APSTĀKĻI	Nemiet vērā, ka apkārtējām konstrukcijām var būt nepieciešams zemāks betona mitrums nekā hidroizolācijas membrānai.
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	40 g/m ²
SAISTVIELAS VEIDS	Polipropilēns
KRĀSAS	Balta
IEPAKOJUMU IZMĒRI	25 m x 10 cm 25 m x 20 cm
UZGLABAŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.