

PAROC BLT 9

Beramā vate



Sertifikācijas Numurs

0809-CPR-1014 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Markējuma Kods

MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-
EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Īss Apraksts

Plūksnās sadalīta nedegoša akmens
vate

Pielietojums

Siltumizolācija bēniņu pārsegumiem
jaunām un esošām ēkām. Iestrādi
ieteicams veikt mehanizēti ar
pūšamās ierīces palīdzību. Iestrādes
izpildi ieteicams pasūtīt Paroc
autorizētam uzņēmumam.

PAROC akmens vates izstrādājumi ir spējīgi izturēt augstu temperatūru iedarbību. Saistviela sāk iztvaikot, kad temperatūra pārsniedz aptuveni 200°C. Siltumizolācijas īpašības paliek nemainīgas, bet spiedes stiprība samazinās. Mīkstināšanās temperatūra akmens vates izstrādājumiem ir vairāk kā 1000°C.

Iepakojums

Iepakojuma Veids

Plēves paka vai pakas uz paletes

Vienas Pakas Izmēri

230 x 400 x 800 mm

Paletes Izmēri

800 x 1200, 1200 x 1600 mm

Ugunsizturības īpašības

Ugunsreakcija		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Ugunsreakcijas klase, Eiroklase	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)

Nepārtraukti kvēlojoša degšana		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Nepārtraukti kvēlojoša degšana	NPD	EN 14064-1:2010

Citas ugunsdrošības īpašības		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Degtspēja	Nedegošs	EN ISO 1182

Siltumizolācijas Īpašības

Siltumizolācijas Īpašības		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Siltumvadītspēja (Deklarēta), λ_D :		
Bēniņu horizontāla virsma (lestrādes blīvums: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$)	0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Rāmis, slīpums $\leq 45^\circ$ (lestrādes blīvums: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Rāmis, slīpums $> 45^\circ$ (lestrādes blīvums: $\geq 70 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Rāmis, horizontāls (lestrādes blīvums: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$)	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Gaisa Caurlaidība		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Gaisa Caurlaidības Koeficients, ℓ	$130 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$	EN 29053

Mitruma Īpašības

Ūdens caurlaidība		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Īstermiņa Ūdens Absorbēcija WS, W_p	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)

Ūdens tvaika caurlaidība		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Ūdens tvaika difūzijas pretestība MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Izdalījumi

Bīstamu vielu izdalījumi iekštelpu vidē		
ĪPAŠĪBA	Vērtība	SASKAŅĀ AR
Bīstamu vielu izdalījumi	NPD	EN 14064-1:2010

Izturīgums

Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju

Minerālvates uguns izturība ar laiku nesamazinās. Eiroklasifikācija izstrādājumam ir saistīta ar organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielināties.

Siltuma pretestības ilgums pret novecošanu / degradāciju

Siltuma vadītspēja minerālvates izstrādājumiem ar laiku nemainās, pieredze rāda, ka šķiedru struktūra ir stabila un poranība satur tikai atmosfēras gaisu.

Sēšanās klase Si

Loft: 2
Frame ($\leq 45^\circ$): 1
Frame ($> 45^\circ$): 1
Frame, horizontal: 1

PAROC SIA , Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenožīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.