

ACRYL FASSADE

AKRILA HERMĒTIĶIS FASĀDĒM

Datums: 11/06/15

Lapaspuše: 1 no 1

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Akrila dispersija ar kvarca pildvielu
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Viršējās plēves izveidošanās*	20 min.
Blīvums (DIN 53479B)	1.70 g/ml
Saraušanās (DIN 52451)	15%
Maksimālā pieļaujamā deformācija	Apt. 10%
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +80°C

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Špaktelēšanas akrila hermētiķis, kas satur kvarca granulu pildījumu

Raksturojums:

- Vienkārša pielietojuma tehnoloģija
- Gaudaina struktūra
- Kļūst neredzams fasādes apmetuma kārtā – strukturēta virskārta
- Sacietējošo virsmu var krāsot
- Izmantojams gan iekštelpās, gan ārpusē

Pielietošana:

- Apdarei šuvēm fasādēm ārpusē un iekštelpās
- Plaisu likvidēšanai pirms krāsošanas

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: balta

Kārtridži 310 ml

Derīguma termiņš:

1 gads, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C
Sargāt no sala!

Virsmas:

Materiāli: visas parastās porainās un gludās celtniecības virsmas
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas
Pirmsapstrāde nav nepieciešama

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5 mm

Platums max: 20 mm

Dziļums min: 5 mm

Rekomendācija: dziļums = platums

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību

Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C

Nestrādāt lietus un sarmas apstākļos

Attīrīšana: ar ūdeni tieši pēc uzklāšanas, mehāniski pēc sacietēšanas

Piezīmes:

Nepielietot vietās, kas pakļautas pastāvīgai ūdens iedarbībai

Krāsojams ar vairumu krāsām, tomēr ieteicams veikt iepriekšēju testēšanu par produkta savienojamību ar doto krāsu